

Produktbeschreibung Dämmplatte DP

Anwendung:	Wärme- und Schalldämmung für Dächer, Wände, Böden und Decken
Anwendungsgebiete:	Hohlraumdämmung von Außenwänden in Holzrahmenbauweise und vergleichbaren Konstruktionen; Innendämmung von Außenwänden zwischen einer Tragkonstruktion; Hohlraumdämmung in Innenwänden, zwischen Sparren und Holzbalken sowie in Hohlräumen entsprechender Konstruktionen; auf nichtbegehbaren, aber zugänglichen obersten Geschoßdecken; Innendämmung von Decke oder Dach, z.B. Dämmung unter der Tragkonstruktion (z.B. Sparren), abgehängte Decke; Hohlraumdämmung zwischen Lagerhölzern im Fußbodenbereich und vergleichbaren Unterkonstruktionen (vgl. DZ, DI, WH, WI-dk, WTR, WAB nach DIN 4108-10)
Nennrohddichte:	30...50 kg/m ³
Inhaltsstoffe:	80 % Flachskurzfasern, 10 % Thermo-mechanisch aufgeschlossene Kartoffelstärke, 10% Brandschutzmittel
Herkunft:	Landwirtschaftliche Erzeugung
Wärmeleitfähigkeit	
...Nennwert:	$\lambda_D = 0,038 \text{ W/mK}$
Brandverhalten:	Klasse E gemäß EN 13501-1
Diffusionswiderstand:	$\mu = 1$ nach DIN 4108-4
Spez. Wärmekapazität:	1660 J/kg K
Beständigkeit:	Widerstandsfähig gegen Fäulnis, Ungezieferereinwirkung, Schimmelpilz- und Insektenbefall (Bewertungsstufe 0 nach EN ISO 846), Temperaturbeständig bis 180°C
Zulassungsnummer:	ETA-09/0023
Umweltverträglichkeit:	Aufgebaut aus Flachs als nachwachsender Rohstoff, geringer Energiebedarf zur Herstellung, gesundheitlich unbedenklich bei Herstellung und Montage sowie im Einbauzustand, hautsympathische Verarbeitung, feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften, zu 100% recycelbar sowie kompostierfähig

bitte wenden

Flachshaus GmbH
Werk für Vliesstoffe

Tannenkoppelweg 1
16928 Falkenhagen
Ruf 033986 500-0
Fax 033986 500-10

info@flachshaus.de
www.flachshaus.de

Lieferprogramm:

Dicken: 30 - 200 mm (T2 nach EN 13162)
Länge: 1000 mm
Breiten: 575 mm und 625 mm
Sondermaße: nach Kundenwunsch bzgl. Dicke, Breite und Länge

Abpackung: ca. 0,25 m³ pro Paket (Paketinhalte s. Produktliste;
Paketabmaß ca. 60x40x100cm; ca. 7 kg pro Paket)

Lieferform: 1 Paket oder 8 Pakete/Palette

Vertrieb: Baustofffachhandel

Hersteller: Flachshaus GmbH

Lagerung/Verarbeitung: Dämmplatten sind trocken zu lagern und zu verarbeiten, einfach aus der Verpackung entnehmen und in das Gefache/den Hohlraum mit 10-20 mm Übermaß einklemmen/einlegen, ggf. zuschneiden mit Handfuchsschwanz, E-Fuchsschwanz, Kreissäge; wir empfehlen nach Einbau des Dämmstoffs die Dämmebene umgehend mit den zulässigen Beplankungsmaterialien gem. DIN zu verkleiden

Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung. Sofern nicht ausdrücklich vereinbart stellen Sie jedoch keine Zusicherungen im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser technischen Informationen zu verwenden. Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck. Für Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Wir liefern ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.