

Information: Feutre de lin FF

| | |
|------------------------------------|---|
| Domaines d'application : | isolation des bruits de choc sous les revêtements de sol (p.ex. planchéage) |
| Densité brute nominale : | env. 150 kg/m ³ |
| Composants : | 100 % de fibres de lin |
| Origine : | production agricole |
| Conductibilité thermique : | 0,040 W/mK selon DIN 18165 |
| Compressibilité : | env. 20 % selon DIN 18165 |
| Catégorie de matériau : | B2 selon DIN 4102 |
| Résistance à la diffusion : | $\mu = 1$ |
| Résistance : | résistance à la pourriture, à l'influence des parasites, à l'attaque de moisissures et d'insectes |
| Qualité écologique : | constitué de lin cultivé en tant que matière première renouvelable, faible besoin énergétique à la fabrication et au montage, mise en œuvre bien tolérée par la peau, recyclable et compostable à 0 % |

Gamme

Dimensions des

| | |
|-------------------|--|
| rouleaux : | 2 mm x 1000 mm x 25 mc 5 mm x 1000 mm x 25 mc 8 mm x 1000 mm x 20 mc |
|-------------------|--|

Dimensions spéciales : disponibles sur demande avec l'épaisseur, la largeur et la longueur spécifiées

Forme de livraison : 1 rouleau ou 16 rouleaux par palette pour 2 mm,
1 rouleau ou 8 rouleaux par palette pour 5 et 8 mm

Distribution : commerce spécialisé en matériaux de construction

Fabricant : Flachshaus GmbH

Stockage / mise en

œuvre : stocker et mettre en œuvre le feutre de lin en un endroit sec, dérouler simplement le feutre, puis le couper à dimension avec des ciseaux.

Les informations reprises dans cette description technique correspondent à notre niveau de connaissance et d'expérience actuel. Sauf convention explicite, elles ne constituent cependant pas des garanties au sens juridique. Le niveau de connaissances et d'expérience évolue sans cesse. Veuillez donc à toujours utiliser l'édition la plus récente de cette description technique. Les applications du produit décrites ici ne peuvent pas prendre en compte les conditions spécifiques à chaque cas précis. Vérifiez donc la compatibilité de nos produits avec l'application concrète prévue. Nous sommes à votre entière disposition pour d'éventuelles questions. Nous livrons exclusivement sur la base de nos Conditions Générales de Vente et de Livraison.

88230506

Flachshaus GmbH
Werk für Vliesstoffe

Tannenkoppelweg 1
D-16928 Falkenhagen
tel +49 33986 500-0
fax +49 33986 500-10

info@flachshaus.de
www.flachshaus.de